



תאריך: 6 פברואר, 2024

טופס בדיקה מס': 20-24

שם הלקוח : פרינטופ סחר בע"מ

שם המזמין: אור שמש

הדוגמאות שהתקבלו מהלקוח:

מעיל סופטשל בגוון זית ממותג Chick Bad.

הבדיקות הנדרשות עבור בד עליון:

Water Repellency : Spry Test According to AATCC Test Method No 22

תוצאות הבדיקות:

דוגמא	* תוצאה	* דרישה	עבר	נכשל
בד מקורי	90 ,90 ,90 (ISO 4)	90 (ISO 4)	✓	

* Remake:

- 100 (ISO 5)- No sticking or wetting of upper surface.
- 90 (ISO 4) - Slight random sticking or wetting of upper surface.
- 80 (ISO 3) - Wetting of upper surface at spray points.
- 70 (ISO 2) - Partial wetting of whole of upper surface.
- 50 (ISO 1) - Complete wetting of whole of upper surface.
- 0 - Complete wetting of whole upper and lower surfaces.

שושי טפילין
מנהלת המעבדה
לבדיקות טקסטיל

שקדור
המעבדה לבדיקות טקסטיל

דו"ח זה מתייחס אך ורק
לדוגמאות שנבדקו במעבדתנו